INDUSTRIA COLORI duriplastic

Scheda Tecnica

Sbiancafumo

CODICE ARTICOLO 21BS04

Idropittura Acrilica Antimacchia

Caratteristiche

Idropittura Murale Acrilica SPECIFICA per coprire e bloccare le macchie di fumo e gli aloni di nicotina.
E' Atossica (VOC=0), molto coprente, superlavabile, smacchiabile, per Interni ed Esterni e ad altissimo POTERE MASCHERANTE.
Applicazione con rullo, pennello e spruzzo su svariati tipi di supporti ed intonaci previa mano di primer DURALFIX.

Impiego

Risanamento di superfici annerite dal fumo o ingiallite dagli aloni di nicotina preventivamente pulite, scartavetrat ed uniformate con DURALFIX.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione:

- **Superfici murali annerite:** asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con BIOATTIVA-Soluzione. Asportare per quanto possibile le macchie di fumo e gli aloni di nicotina con cartavetro. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con DURISTUCCO e/o DURIFILLER; rasare con STUCCO-RASANTE e carteggiare, quindi applicare DUE manI di Primer-Consolidante acrilico DURALFIX non diluito e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine applicare due o tre mani di SBIANCAFUMO diluita con acqua max al 30%.

- Tra l'applicazione delle due mani si raccomanda di far passare almeno 10-12 ore.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.
  Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

Voce di Capitolato

Pitturazione di superfici murali Interne e/o Esterne annerite da macchie di fumo e/o aloni di nicotina con Idropittura Atossica Superlavabile da diluire con acqua, SBIANCAFUMO del colorificio Duriplastic srl, applicata a due-tre mani con pennello o rullo di lana, previa preparazione con due mani di Primer-Consolidante DURALFIX.

Dati Tecnici

Colore	Bianco
Aspetto	Cremoso
Confezione di Fornitura	4 – 2,5 – 0,750 Litri
Legante	Speciali Resine Acriliche a VOC=0
Viscosità	15.000+/- 5% Cps Brookfield(G6;100 rpm a 20°C)
pH	8-9
Peso Specifico	1.250 +/- 0,03 g/cm3 a 20°C
Aspetto del film secco	Brillantezza media Classe G2 Norma UNI EN 1062-1
Resistenza al Lavaggio	Classe 2 (Norma UNI EN 13300:2002) Ldft(Micron) 10.00 dopo 200 cicli di spazzolatura (Norma UNI EN ISO 11998:2006)
Resistenza agli Alcali	Resistente (UNI 10795)
Permeabilità al Vapore	Media (UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2)
Sviluppo di alghe e muffe	0= Nessun Sviluppo (Norma DIN EN 15458:2006)
Emissioni in atmosfera	0= Nessuna emissione (Norma ISO 11890-2)
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 30' Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo10-12 ore
Resa Orientativa	12-15 mq/litro
Solvente	Acqua
Diluizione	1° mano 30%- 2° mano 30%
Pulizia degli Attrezzi	Con Acqua

Classificazione V.O.C.

CAT. A/b Pitture Lucide per muri e soffitti Interni
Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007=150 gr/litro; dal 2010=100 gr/litro
SBIANCAFUMO contiene al massimo 0,03 gr./litro di V.O.C.

Messa in tinta

SBIANCAFUMO è tinteggiabile con il Sistema Tintometrico DURIMIX

Stoccaggio

36 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.
73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com