RASABEN® A32 INTERNO

scheda tecnica
rev. 01 del 01-01-2024

STUCCO IN PASTA

IDEALE PER LEGNO, MURI E CARTONGESSO



RASABEN A32 è uno stucco bianco pronto all'uso.

plus prodotto

- massima scorrevolezza
- ottima carteggiabilità
- traspirante
- per rasature e finiture di qualità

MGM trading
Via Velluti, 52 - 62100
PIEDIRIPA DI MACERATA
Tel. 336 579363
mgm@rasaben.it
Pec:mgmtrading@arubapec.it

RASABEN® A32 INTERNO

Impieghi:

ideale per la rasatura di superfici murali vecchie e nuove prima dell'applicazione di eventuali pitture e decorativi. Ottimo per la riparazione di piccole imperfezioni e per il riempimento di cavillature, fessure e crepe presenti sulle superficie. Delicatamente profumato e privo di sostanze a solvente, non ingiallisce e non imputridisce. Semplice da applicare, facile da carteggiare.
È verniciabile con qualsiasi pittura.

Caratteristiche tecniche:

Aspetto del prodotto:	pasta densa.
Colore:	bianco.
Residuo secco:	75%.
Massa volumica:	1660 g/l circa
Granulometria:	inferiore a 0,1 mm.
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +40°C.
Tempo di essiccazione completa:	24 ore circa a 20°C.

Applicazione:

1) SUPPORTO: pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere. Su supporti porosi, a base calce e/o cemento, si consiglia di pennellare preventivamente con un primer aggrappante acrilico.
2) MISCELAZIONE: il prodotto è una pasta già pronta all'uso.
Diluire con circa il 10% di acqua per un utilizzo a spruzzo o pennello.
Utilizzare RASABEN A32 allo stato originale, senza aggiunte di materiali estranei.
3) POSA: si applica a spatola, e, se diluito con acqua, a pennello e/o a spruzzo.
Per spessori elevati, oltre 2 (due) mm, si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive.

Avvertenze:

prima di applicare pitture e tappezzerie accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito ed asciutto, evitando di esporlo a forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.
Il prodotto non richiede l'applicazione di un primer fissativo prima di essere pitturato.
Si consiglia di non applicare lo stucco ad una temperatura inferiore a +5°C e ritenere questo

valore come temperatura minima per l'applicazione e per un buon indurimento del prodotto. Teme il gelo.

Fornitura:

barattoli da:

barattolo da 0,250 kg	confezione da 24 pz.	cod. ean 803262801304 1
barattolo da 0,500 kg	confezione da 24 pz.	cod. ean 803262801303 4
barattolo da 1 kg	confezione da 12 pz.	cod. ean 803262801302 7
barattolo da 5 kg	confezione da 1 pz.	cod. ean 803262801301 0
barattolo da 20 kg	confezione da 1 pz.	cod. ean 803262801300 3

Conservazione:

conservare le confezioni in luoghi asciutti.
Richiudere accuratamente la confezione dopo un parziale utilizzo.
Non rimettere nel contenitore residui secchi e sporchi.
Il materiale, se immagazzinato in locali asciutti su palette di legno ed al riparo da fonti di calore, si conserva per max 14/16 mesi circa.

Legenda applicazioni:

LAVORAZIONE: sempre pronto.	**TEMPERATURA:** da +5°C a +40°C.	**RESA:** 1 kg/m² per spessori di 1 mm circa.	**SPESSORE:** 1 mm circa per strato.
ESSICCAZIONE +20°C: da 2 a 6 ore.	**VERNICIABILE:** ad essiccazione avvenuta.	**STRUMENTI:** spatola e frattazzo.	**USO:** interno.

RASABEN® A32 INTERNO

Plus:

- Ottimo potere riempitivo.
- Ideale per finiture altamente qualitative.
- Facilmente carteggiabile.
- Ideale per mobili ed infissi in legno.

NOTE: i dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

MGM trading
Via Velluti, 52 - 62100
PIEDIRIPA DI MACERATA
Tel. 336 579363
mgm@rasaben.it
Pec:mgmtrading@arubapec.it